



PREHĽAD ŠPECIFICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝROBKU A NÁVOD NA POUŽITIE

IA 619 - KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO

IA 619 je stredne viskózne ethylkyanoakrylátové lepidlo. Rýchlo vytvrdzuje na väčšine priemyselných substrátov a je zvlášť vhodný na materiály s pasívnym a pórovitým povrchom.

IA 619 je jednozložkové lepidlo, má jednoduché použitie a vytvrdzuje rýchlo pri izbovej teplote. Má výbornú odolnosť proti vlhkosti a stálu pevnosť aj pri nízkych teplotách. Je bez rozpúšťadla a vytvrdzuje bezo zbytkov. Čas vytvrdnutia môže byť urýchlenný použitím aktivátora AC 12.

METÓDY APLIKÁCIE:

ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE:

- zabezpečte, aby lepené povrchy boli čisté, odmastené, zbavené prachu a ďalších nečistôt.
- pre lepšie výsledky čistenia použite IA S 1950 čistič.
- vyskrutkujte viečko a odrežte vrch špičky ostrým nožom alebo podobným náradím, dávajte pozor, aby ostrie noža bolo vždy smerom od tela. Pripevnite vhodnú dávkovaciu špičku. (Informácie o dávkovacích špičkách nájdete v IA technickom liste – Kyanoakrylátové dávkovacie špičky)
- jemne stlačte nádobku, tým aplikujete malé množstvo lepidla na jeden povrch. Jedna kvapka lepidla stačí k lepeniu I štvorcového palca substrátu.
- ihneď obidve lepené plochy spojte a pevne pritlačte k sebe.
- manipulačná pevnosť bude dosiahnutá za pár sekúnd a mení sa v závislosti na type substrátu.
- úplné vytvrdnutie lepidla nastane približne za 6 hodín.

ZNÍŽENIE ČASU VYTVRDNUTIA:

Pred aplikácia:

- aby sa znížil manipulačný čas, sortiment IA Kyanoakrylátových aktivátorov môže sa použiť v spojení s lepidlami nasledujúcim spôsobom.
- aplikujte vybraný aktivátor na jeden povrch a nechajte zaschnúť počas niekoľko sekúnd.
- aplikujte lepidlo na druhý povrch a spojte obidva lepené povrchy a pevne ich pritlačte k sebe.

LEPENIE PROBLÉMOVÝCH SUBSTRÁTOV:

- keď lepíte polyolefíny a iné nízko energické plasty, ako je polypropylén, môže byť IA 609 použitý v spojení s IA 841 Polyolefín primerom.

DODATOČNÁ APLIKÁCIA:

- alternatívne môže byť aktivátor aplikovaný po tom, čo boli obidva povrchy spojené.
- aplikujte primer na obidva lepené povrchy a nechajte zaschnúť (obyčajne 1 – 2 minúty)
- ďalej použite IA 619 na lepenie.

AUTOMATICKÁ APLIKÁCIA:

- keď aplikujete IA 619 automatickým zariadením odkazujeme Vás na doporučenie výrobcu zariadenia a konzultujte naše technické oddelenie, akú zvoliť metódu aplikácie.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Zabráňte tvorbe plynov a pár v zápalných alebo výbušných koncentráciách. Používajte len miestnostiach, kde nie otvorený oheň. Pri použití nejedzte, nepite, nefajčite. Po použití si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Chráňte nádobku pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.

Zabráňte kontaktu s očami, používajte ochranné rukavice, okuliare a masku s filtrom proti organickým parám.

Pred použitím si prečítajte Kartu bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE

Predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím tohto produktu. Pozorne si prečítajte tento technický list a dbajte na dodržanie všetkých odporúčaní a návrhov. Nepoužívajte po uplynutí skladovacej doby. Povinnosťou zákazníka je, aby sa uistil, či vybratý produkt vyhovuje účelu a podmienkam, pre ktoré ho chce použiť.



Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
Slovenská republika

Telefón: 034/ 7722917

Fax: 034/772 3438

E –mail: slovcem@slovcem.sk